

Starex GR-5030FX

Стекловолокно

Styrene Acrylonitrile

SAMSUNG SDI CO., LTD.

Описание материалов:

Starex GR-5030FX is a Styrene Acrylonitrile (SAN) product filled with glass fiber. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
UL YellowCard	E115797-219794		
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	5.5	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Формовочная усадка			
Flow : 3.20 mm	0.10 to 0.20	%	ASTM D955
Across Flow : 3.20 mm	0.16 to 0.20	%	ISO 2577
Flow : 3.20 mm	0.12 to 0.14	%	ISO 2577
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	122		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ¹	8100	MPa	ASTM D638
--	8000	MPa	ISO 527-2/50
Прочность на растяжение			
Yield ²	110	MPa	ASTM D638
Yield	120	MPa	ISO 527-2/50
Break ³	120	MPa	ASTM D638
Break	120	MPa	ISO 527-2/50
Удлинение при растяжении			
Break ⁴	2.0	%	ASTM D638
Break	2.0	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль			
-- ⁵	9000	MPa	ASTM D790
-- ⁶	11000	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
-- ⁷	130	MPa	ASTM D790

-- ⁸	170	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность ⁹ (23°C)	5.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact			
23°C, 3.18 mm	54	J/m	ASTM D256
23°C ¹⁰	5.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed, 4.00 mm	113	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed, 6.40 mm	104	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed, 4.00 mm	108	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	112	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
--	HB		
3.00 mm	HB		
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки			
--	80.0	°C	
Desiccant Dryer	80.0	°C	
Время сушки			
--	4.0 to 6.0	hr	
Desiccant Dryer	2.0 to 4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность			
	< 0.050	%	
Задняя температура	180 to 190	°C	
Средняя температура	200 to 210	°C	
Передняя температура	220 to 230	°C	
Температура сопла	230	°C	
Температура формы	40.0 to 60.0	°C	
Давление впрыска	93.2	MPa	
Back Pressure	0.490 to 1.96	MPa	
Screw Speed	50 to 150	rpm	
NOTE			
1.	5.0 mm/min		
2.	5.0 mm/min		
3.	5.0 mm/min		
4.	5.0 mm/min		
5.	2.8 mm/min		
6.	2.0 mm/min		

7.	2.8 mm/min
8.	2.0 mm/min
9.	Thickness: 4 mm
10.	Thickness: 4 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat