

BCC Resins BC 8635E

Polyurethane Thermoset Elastomer

BCC Products Inc.

Описание материалов:

BC 8635E is a multi-purpose elastomer that can perform many functions. Typical product uses and features are: mold fabrication, skin membrane for animated characters, bumpers and many types of urethane rubber parts, excellent as an adhesive for resilient and flexible bonds, excellent weathering properties for outdoor applications, highly water resistant-insensitive to moisture during cure.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая гибкость Хорошая устойчивость к погоде | | |
| Используется | Клеи Формы/штампы/инструменты | | |
| Внешний вид | Янтарь | | |
| Формы | Жидкость | | |
| Метод обработки | Литье | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.998 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.10 | % | ASTM D955 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 37 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 2.41 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 750 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 13.1 | kN/m | ASTM D624 |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Компоненты термокомплекта | | | |
| Hardener | Mix Ratio by Weight: 100 | | |
| Resin | Mix Ratio by Weight: 100 | | |
| Срок службы горшка (25°C) | 45 | min | |
| Терморегулирующая вязкость | 3200 | cP | ASTM D2393 |
| Время демолд (25°C) | 960 to 1400 | min | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

