

# SARANEX™ 750 Clear

Coextruded Barrier Film

The Dow Chemical Company

## Описание материалов:

SARANEX 750 is a multilayer barrier film designed for ostomy and similar pouching applications. It is designed with soft haptics and is high frequency (HF or RF) sealable. It is also heat sealable. It has excellent barrier to oxygen, and aromas.

General Characteristics:

Available Colors: clear, beige

Gauge Range: 3.0 mil (76 µm)

Width Range: 5-80 inches (127-2032 mm)

Главная Информация			
Формы	Пленка		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения <sup>1</sup>	0.30		Internal method
Максимальная прочность на растяжение			ASTM D882
MD	20.7	MPa	ASTM D882
TD	17.2	MPa	ASTM D882
Прочность теплового уплотнения			Internal method
MD <sup>2</sup>	610	N/m	Internal method
TD <sup>3</sup>	610	N/m	Internal method
Дозировка-(Прозрачная пленка)(76,2 мкм)	0.0133	m <sup>2</sup> /kg	ASTM D4321
Поверхностная энергия-Свежий	48.0	dynes/cm <sup>2</sup>	ASTM D2578
Максимальное удлинение			
MD	350	%	ASTM D882
TD	400	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость передачи кислорода	8.5	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr	Internal method

NOTE	
1.	kinetic, in-to-out
2.	350°F (177°C), 1 sec preheat, 1 sec dwell time, 30 psi (2.1 Bar) pressure.
3.	350°F (177°C), 1 sec preheat, 1 sec dwell time, 30 psi (2.1 Bar) pressure

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

