

Shanghai Ofluorine PVDF 9203

Polyvinylidene Fluoride

Shanghai Ofluorine Chemical Technology Co., Ltd

Описание материалов:

PVDF copolymer made by VDF(vinylidene fluoride) and HFP(hexafluoropropylene), with excellent mechanical properties, heat resistance and flame resistance, PVDF copolymer can bear high temperature, corrosive chemicals etc harsh working environment, which has low smoke, low fog, low flame spread characteristics, mainly used for cable and wire.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Огнестойкий Хорошая химическая стойкость Высокая термостойкость Низкий уровень дыма Низкий, чтобы не запотевать		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.77 to 1.78	g/cm ³	ISO 1183/D
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	3.0 to 15	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 20.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 200	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	460	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact	No Break		ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	132 to 136	°C	ISO 3146
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	95	%	ASTM D2863
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	
Composition	VDF/HFP	ISO 12086	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

