

## PRIMALENE WPP533

Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

### Описание материалов:

A 6.5 melt index low density polyethylene

Applications:

Compounding/Masterbatches

Food packaging

Houseware articles

Injection molding

Rigid medium sized molding

Features:

Good stiffness

Good toughness

Easy processability

Barefoot

FDA 21 CFR 177.1520 (c) 2.1

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая жесткость Хорошая прочность Низкая плотность		
Используется	Уплотнение Пищевая упаковка Товары для дома Маточная смесь		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 2,1		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, 15 sec)	46		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	220	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	10.0	MPa	ISO 527-2/1
Растяжимое напряжение (Break)	120	%	ISO 527-2/1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Викат Температура размягчения	92.8	°C	ISO 306
Пиковая температура плавления	111	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

