

SureSpec LLC6-008

Linear Low Density Polyethylene

Genesis Polymers

Описание материалов:

LLC6-008 is a Hexene copolymer certified resin designed for production of Blown films requiring a combination of good film stiffness and toughness. LLC6-008 contains no slip, medium antiblock and process aid. LLC6-008 complies with FDA regulation 21CFR 177.1520(c)3.2a and with most international regulations concerning the use of Polyethylene in contact with food articles. LLC6-008 is available in high antiblock, high slip and process aid.

AVAILABLE FORMULATIONS

B = Barefoot

A = 0 Slip / High Anti Block

F = Full Adds

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок Обработка помощи		
Характеристики	Сополимер Приемлемый пищевой контакт Хорошая жесткость Хорошая прочность Гексен-комномер Низкая плотность Средняя антиблокировка		
Используется	Выдувная пленка		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.925	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 25 µm	290	MPa	
1% Secant, TD : 25 µm	345	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 25 µm	55.2	MPa	

TD : Break, 25 µm	34.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 25 µm	400	%	
TD : Break, 25 µm	700	%	
Ударное падение Dart (25 µm)	130	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm	300	g	
TD : 25 µm	650	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°, 25.4 µm, Blown Film)	65		ASTM D2457
Haze (25.4 µm, Blown Film)	18	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat