

Dorlyl PVC GFE 65E

Polyvinyl Chloride

DORLYL S.N.C.

Описание материалов:

GFE 65E is a compound that can be presented in : transparent, opaque, colored or with special effects (silver, glitter, fluorescent, pearlescent, ...), with medium impact for use in bottles blow molding up to 1,5 l capacity, according to their characteristics.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Соответствие пищевого контакта		
Используется	Косметическая упаковка Применение выдувного формования Бутылка Пищевая упаковка Медицинская упаковка		
Рейтинг агентства	Европейский пищевой контакт, не Номинальный		
Внешний вид	Янтарь Синий Зеленый Прозрачный/прозрачный Фиолетовый		
Формы	Порошок Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.77	g/cm ³	ISO 60
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	74		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	38.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	210	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1900	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	18	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	75.0	°C	ISO 306/B

Дополнительная информация

Stabilization: TinVolatile Matter, ISO 1269: <0.2%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat