

Manner Flexible PVC X3607

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Глариад Информация

Описание материалов:

Recommended Applications: Lead-free tubing and profile extrusion compound with improved low temperature performance. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца		
	Низкая термостойкость		
Используется	Профили		
	Трубка		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Экструзия		
	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27 to 1.31	g/cm³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	73 to 79		
Shore A, 15 sec	68 to 74		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 0.762 mm)	5.61	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield, 0.762 mm)	16.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break,			
0.762 mm)	410	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-42.0	°C	ASTM D746

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519



Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

