

Toraypef® 30050 AG00

Polyolefin

Toray Resin Company

Описание материалов:

Toraypef® 30050 AG00 is a Polyolefin product. It can be processed by foam processing and is available in Asia Pacific, Europe, or North America.
Typical application: Foam.

Главная Информация		
Используется	Пена	
	Общее назначение	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Обработка пены	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес ¹	0.0330	g/cm ³
Усадка ²		
MD : 80°C	-4.1	%
TD : 80°C	-1.8	%
Толщина	5.00	mm
Твердость Сжатия-25%	0.0330	MPa
Удлинение		
MD	180	%
TD	140	%
Гелевая фракция	25	%
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение		
Across Flow : Yield	0.230	MPa
Flow : Yield	0.313	MPa
Tear Strength		
Across Flow	2.10	kN/m
Flow	1.30	kN/m
NOTE		
1.	Foamed	
2.	22 hr	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

