

SEETEC EVA VA600

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

SEETEC VA600 resin is produced by ExxonMobil Chemical's autoclave process technology.

SEETEC VA600 resin, with 28% VA content, is an excellent raw material in the application of hot melt adhesives.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
Используется	Клеи		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	28.0	wt%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	26		ASTM D2240
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	42.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	71.0	°C	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat