

MELMEX MG

Целлюлоза

Melamine Formaldehyde

BIP (Oldbury) Limited

Описание материалов:

Dry granulated available in a limited range of popular colours. Its granular form makes it easy to handle and can be moulded by either pelleting and HF preheating or directly as a cold powder. Suitable for food contact applications.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Целлюлоза		
Используется	Неспецифические пищевые приложения		
Рейтинг агентства	BS 1322 MF B10 BS 1322 MF B11 DIN 7708 Тип 152,7 ISO 2112 MF B10 ISO 2112 MF B11		
Внешний вид	Доступные цвета		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.50	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.68	g/cm ³	ISO 60
Массовый фактор	2.2		ISO 171
Формовочная усадка ¹	0.65	%	ISO 2577
Поглощение воды			
Cold ²	135.0	mg	DIN 53472
Cold ³	20.0	mg	ISO 62
Hot ⁴	64.0	mg	ISO 62
Post Shrinkage			ISO 2577
-- ⁵	0.85	%	
-- ⁶	1.2	%	
Martens Temperature	150	°C	DIN 43458
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный стресс	100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	1.8	kJ/m ²	ISO 180/C
Незубчатый изод ударная прочность	8.4	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	170	°C	ISO 75-2/Ae
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Электрическая прочность			IEC 60243-1
-- ⁷	6.5	kV/mm	
-- ⁸	6.1	kV/mm	
Comparative Tracking Index	> 600	V	IEC 60167
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	V-0		UL 94
Индекс кислорода ⁹	41	%	ISO 4589-2

NOTE

- | | |
|----|--------------------------|
| 1. | Preheated powder |
| 2. | 96 hr @ 23°C |
| 3. | 24 hr @ 23°C |
| 4. | 30 min @ 100°C |
| 5. | Cold powder |
| 6. | (48 hr) Preheated powder |
| 7. | (90°C) Preheated powder |
| 8. | Cold powder |
| 9. | Procedure A |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

