

SUMIMAC® ECR-2222K/ECH-222G

Ероху; Epoxide

SBHPP

Описание материалов:

Separated-type liquid epoxy resin

Application : Ignition coil package

Advantage : Good impregnation ability

Главная Информация			
Используется	Применение окунания		
Внешний вид	Черный		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Скорость поглощения воды-Кипящая вода, 2 часа замачивания	0.2	wt%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Флекторный модуль (25°C)	8500	MPa	
Flexural Strength (25°C)	110	MPa	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	120	°C	TMA
CLTE-Поток	4.0E-5	cm/cm/°C	TMA
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Component a	Mixing ratio by weight: 100		
Component B	Mixing ratio by weight: 100		
Терморегулирующая вязкость (60°C)	500	cP	ASTM D2393
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (25°C)	1.70	g/cm ³	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	90		
Сопrotивление громкости (25°C)	1.0E+16	ohms-cm	
Breakdown Voltage (1.00 mm)	33	kV/mm	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

