

Syncure™ V0045G RoHS

Crosslinked Polyethylene

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Flame retardant masterbatch catalyst composition, used in Polyvan Syncure system.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.68	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность ¹	1.00	g/cm ³	Internal method
Содержание геля ²	60	%	ASTM D2765
Предел прочности при растяжении ³ (158°C, 1.91 mm)	85	%	
Коэффициент удлинения ⁴ (158°C, 1.91 mm)	80	%	

Дополнительная информация	
000,00,000000000000100 phr S1025A / 50 phr V0045G Syncure000000.090000000006000000000000.00001400.000000.000001/8"00.	

NOTE	
1.	Geon® 1169
2.	Cross-linked PE, Method A (Arbitration Test)
3.	672 hours, UL standard
4.	672 hours, UL standard

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

