

Viton® GFLT-600S

Fluoroelastomer

DuPont Performance Elastomers

Описание материалов:

Low temperature peroxide curable FKM gums
65 Mooney. Higher fluorine/low temperature type.

Главная Информация	
Характеристики	<p>Основа для защиты от растворителей</p> <p>Соответствие пищевого контакта</p>
Используется	<p>Шайба</p> <p>Труба</p> <p>Фитинги для труб</p> <p>Металлический пикап</p> <p>Уплотнение</p> <p>Нанесение покрытия</p>
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,260
Формы	Частицы
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Покрытие</p> <p>Прессформа сжатия</p> <p>Каландрирование</p> <p>Литье под давлением</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.86	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Моoney	65	MU	ASTM D1646
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект сжатия (200°C, 70 hr)	25	%	ASTM D395

Дополнительная информация
Nominal Viscosity, ML 1 + 10, 121°C: 65Polymer Fluorine Content: 67%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

