

Hostacom TRC 787N E C11323

20% тальк

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom TRC 787N E is a 20% talc filled PP copolymer, with excellent impact/stiffness balance, good processability, high scratch resistance and good surface appearance. This grade is delivered in customer customized colors.

For regulatory compliance information, see Hostacom TRC 787N E C11323 Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS). This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Жесткий, хороший | | |
| | Сополимер | | |
| | Высокая устойчивость к царапинам | | |
| | Хорошая ударопрочность | | |
| | Обрабатываемость, хорошая | | |
| | Устойчивость к царапинам | | |
| | Хороший внешний вид | | |
| | | | |
| Используется | Применение в автомобильной области | | |
| | Оборудование для салона автомобиля | | |
| | | | |
| Внешний вид | Доступные цвета | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C) | 1.04 | g/cm³ | ISO 1183/A |
| Массовый расход расплава (MFR) | | | |
| (230°C/2.16 kg) | 21 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield, 23°C) | 18.0 | МРа | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль ¹ (23°C) | 1850 | МРа | ISO 178/A |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ISO 180/1A |
| -30°C | 6.6 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 48 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| NOTE | | | |
| 1. | 1.0 mm/min | | |



* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

