

SCHULABLEND® (ABS/PA) M/MK 8 GF SF UV

8.0% стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon

A. Schulman Europe

Описание материалов:

8% glass fibre reinforced ABS/PA injection molding grade with high flowing properties, high impact strength and chemical resistance, UV-stabilized

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 8.0% наполнитель по весу		
Метод обработки	Литье под давлением		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PA ABS GF8		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm ³	ISO 1183/A
Плавкий объем-расход (MVR)			ISO 1133
250°C/5.0 kg	5.00	cm ³ /10min	ISO 1133
260°C/5.0 kg	9.00	cm ³ /10min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 358/30)	109	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2800	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (Break)	45.0	MPa	ISO 527-2/1/5
Растяжимое напряжение (Break)	9.0	%	ISO 527-2/1/5
Флекторный модуль ¹	2400	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ²			ISO 178
3.5% strain	70.0	MPa	ISO 178
6.0% strain	78.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C	10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C	15	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-30°C	60	kJ/m ²	ISO 179/1eU
23°C	48	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Дополнительная информация			
1.) Not for use in food contact applications2.) Not for use in medical or pharmaceutical applications			
NOTE			

- | | |
|----|------------|
| 1. | 2.0 mm/min |
| 2. | 2.0 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

