

MarFlex® 7235B

Linear Low Density Polyethylene

Chevron Phillips Chemical Company LLC

Описание материалов:

MarFlex® 7235B is a Linear Low Density Polyethylene material. It is available in Latin America or North America for cast film or coextrusion.

Important attributes of MarFlex® 7235B are:

Good Aesthetics

Good Processability

Hexene Comonomer

Slip

Typical applications include:

Additive/Masterbatch

Film

Food Contact Applications

Packaging

Главная Информация			
Добавка	Высокое скольжение		
Характеристики	Хорошая просадка		
	Хорошая технологичность		
	Гексен-комномер		
	Высокое скольжение		
	Оптика		
Используется	Смешивание		
	Пленка		
	Пищевая упаковка		
	Упаковка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литая пленка		
	Кокструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения (Cast Film)	0.10		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882

1% Secant, MD : 32 µm, Cast Film	214	MPa	
1% Secant, TD : 32 µm, Cast Film	228	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 32 µm,Cast Film	34.0	MPa	
TD : Break, 32 µm,Cast Film	22.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 32 µm,Cast Film	500	%	
TD : Break, 32 µm,Cast Film	700	%	
Тест на падение Dart-Литая пленка(31,8 мкм)	27.0	kN/m	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength ¹			ASTM D1922
MD : 31.8 µm	57.9	kN/m	
TD : 31.8 µm	173.7	kN/m	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°, 31.8 µm, Cast Film)	140		ASTM D2457
Haze (31.8 µm, Cast Film)	4.0	%	ASTM D1003
NOTE			

1. Cast Film

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat