

## SEPTON™ 2104

Styrene Ethylene Propylene Styrene Block Copolymer

Kuraray Co., Ltd.

### Описание материалов:

SEPTON™ 2104 is a Styrene Ethylene Propylene Styrene Block Copolymer (SEPS) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

| Главная Информация                              |                      |                   |                 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Формы   | Гранулы              |                   |                 |
| Физический                                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность                                       | 0.978                | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Массовый расход расплава (MFR)                  |                      |                   | ISO 1133        |
| 200°C/10.0 kg                                   | 22                   | g/10 min          |                 |
| 230°C/2.16 kg                                   | 0.40                 | g/10 min          |                 |
| Вязкость раствора-15 wt % толуол раствор (30°C) | 23                   | mPa·s             |                 |
| Содержание Стирола                              | 65.0                 | wt%               |                 |
| Твердость                                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A)                     | 98                   |                   | ISO 868         |
| Эластомеры                                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield)                          | 4.30                 | MPa               | ISO 37          |
| Удлинение при растяжении (Break)                | < 100                | %                 | ISO 37          |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat