

Karina CLEAR PVC COMPOUND -E 75/218-D-IS-AS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

UV RESISTANT PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR HOSES AND PROFILES EXTRUSION.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Шланг Профили		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.20 to 1.26	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	73 to 77		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 13.7	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 250	%	IEC 60811-1-1
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	
Clearness	OK	ME 03	
NOTE			
1.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

