

Chansieh Phenolic J-185

Стекланный минерал

Phenolic

Chansieh Enterprises Co., LTD.

Описание материалов:

Chansieh Phenolic J-185 is a Phenolic material filled with glass\mineral. It is available in Asia Pacific for injection molding.

Important attributes of Chansieh Phenolic J-185 are:

Flame Retardant

Heat Resistant

Typical applications include:

Automotive

Electrical/Electronic Applications

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекло \ минеральное		
Характеристики	Огнестойкий		
	Средняя термостойкость		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Электрическое/электронное применение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.50 to 1.54	g/cm ³	JIS K6915
Видимая плотность	0.65 to 0.70	g/cm ³	JIS K6915
Формовочная усадка	0.80 to 1.0	%	JIS K6915
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный стресс	68.6 to 88.3	MPa	JIS K6915
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Impact Strength	19.6 to 29.4	J/m	JIS K6915
Деформация	> 175	°C	JIS K6915
Insulation Resistance			JIS K6915
Boiling	1.0E+8 to 1.0E+9	ohms	
Normal	1.0E+10 to 1.0E+12	ohms	
Heat Resistance	200	°C	JIS K6915
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Электрическая прочность	10 to 12	kV/mm	JIS K6915

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

