

KPOL-NYLON K-NY66/21VOF

Polyamide 66

KPOL Chem Co.

Описание материалов:

Standard Polyamide 6.6 Impact Modified

Characteristics

General purpose Nylon 6.6 resin available in natural color, impact modified grade.

It is designed principally for injection molding fabrication. Resin internally and externally lubricated. General purpose, resin suitable for compounding and extrusion applications where ease of processing and resistance to elevated temperatures.

Applications

KPOL® 66/21VOF has been used in many molding applications including industrial, consumer, automotive, and electrical applications. Typical end uses include clips, fasteners, gears, cable ties, electrical connectors, and many other parts that require additional toughness at room and low temperatures.

Главная Информация	
Добавка	Смазка Нуклеативный агент
Характеристики	Общее назначение Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность Хорошая прочность Высокая термостойкость Модификация удара Смазка Ядро
Используется	Автомобильные Приложения Разъемы Потребительские приложения Электрическое/электронное применение Крепежные детали Шестерни Промышленное применение
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Уплотнение Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.5	%	ASTM D955
Поглощение воды (Equilibrium)	1.2	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	60.0	MPa	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	18	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	265	°C	ASTM D2117

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

