

Shandong PA6 FRPA6

Polyamide 6

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Shandong PA6 FRPA6 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Shandong PA6 FRPA6 are:

Flame Rated

Flame Retardant

Typical applications include:

Appliances

Automotive

Electrical/Electronic Applications

| Главная Информация | | |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| Характеристики | Огнестойкий | |
| Используется | Компоненты прибора | |
| | Автомобильные Приложения | |
| | Электрическое/электронное применение | |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Tensile Stress (Yield) | 55.0 | MPa |
| Растяжимое напряжение (Break) | 30 | % |
| Флекторный стресс | 60.0 | MPa |

| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Зубчатый изод ударная прочность | 11 | kJ/m ² |
| Незубчатый изод ударная прочность | 70 | kJ/m ² |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed) | 180 | °C |

| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания |
|------------------|----------------------|-----------------|
| Огнестойкость | V-0 | UL 94 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

