

## Witcobond® A-100

Polyurethane (Polyester based)

Chemtura

### Описание материалов:

Witcobond A-100 is an aqueous polyurethane dispersion with no free isocyanate.

Главная Информация		
Характеристики	Алифатический	
Внешний вид	Полупрозрачный	
Формы	Дисперсия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.05	g/cm <sup>3</sup>
РН (25°C)	7.0 to 9.0	
Содержание твердых веществ	34 to 36	%
Твердость-Sward	64.0	
Pencil Hardness	3H	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	44.8	MPa
Прочность на растяжение	49.6	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	140	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	77.0	°C
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	5.00 to 100	cP

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

