

Generic Acetal (POM) Homopolymer - Carbon Fiber

Углеродное волокно

Acetal (POM) Homopolymer

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Acetal (POM) Homopolymer - Carbon Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный материал из углеродного волокна		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.44 - 1.59	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.20 - 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	6210 - 13800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	110 - 111	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	43 - 54	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	270 - 430	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	151 - 171	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура формы	93.3 - 96.1	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Acetal (POM) Homopolymer - Carbon Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

