

Chemiton TGB2NA 30

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Franplast S.r.l.

Описание материалов:

SEBS based compound. Ideal for of non-toxic items, such as fashion accessories and gadgets. Very good surface finish.

Application:

Bracelets

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая поверхность Нетоксичный		
Используется	Ювелирные изделия		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	90	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	30		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	5.50	MPa	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве	740	%	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	15	kN/m	ISO 34-1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-30 to 70	°C	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Время сушки	0.0	hr	
Задняя температура	185 to 205	°C	
Средняя температура	190 to 210	°C	
Передняя температура	195 to 215	°C	
Температура сопла	200 to 220	°C	
Температура формы	30.0 to 50.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

