

Manner Flexible PVC 6926 NA 023

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 6926 is a UL QMTT2 Recognized Component product rated for THHW (as well as TW and THW) 75 °C wet and 105 °C dry insulation products. 6926 is applicable for Style 1015 and MTW products, is rated for Oil Resistant I and II as well as VW-1 applications. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения Защита от влаги Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	UL QMTT2		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37 to 1.41	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	85 to 91		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	19.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	300	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ³ (136°C, 168 hr)	10	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе ⁴ (136°C, 168 hr)	-1.0	%	UL 1581
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Stock Temperature - Recommended Extrusion	191	°C	

NOTE	
1.	Unaged Dumbbells
2.	Unaged Dumbbells
3.	.03 Inch
4.	.03 Inch

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

