

RTP 2800B-80A

Thermoplastic Vulcanizate

RTP Company

Описание материалов:

Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'

The data for this material has not been recently verified.

Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.

80 Shore A

Главная Информация

Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.01	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	1.6 - 1.8	%	ASTM D955

Твердость

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	79		ASTM D2240

Эластомеры

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Tensile Stress			ASTM D412
50% strain	3.72	MPa	ASTM D412
100% strain	4.41	MPa	ASTM D412
300% strain	6.34	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ¹ (Break)	8.27	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ² (Break)	700	%	ASTM D412
Tear Strength ³	37.7	kN/m	ASTM D624

Дополнительная информация

Moisture Content: <0.08%

Инъекция

Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	79.4	°C
Время сушки	3.0 - 4.0	hr
Температура обработки (расплава)	171 - 210	°C
Температура формы	10.0 - 51.7	°C
Давление впрыска	34.5 - 68.9	MPa

NOTE

1.	500 mm/min
2.	500 mm/min
3.	C mould

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

