

Garathane™ X 94-350-B NATURAL

Polyurethane (Polyether based)

AlphaGary

Описание материалов:

GARATHANE X 94-350-B IS A FLAME RETARDED POLYETHER BASED POLYURETHANE

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50 - 1.54	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	86 - 92		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	79 - 85		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 0.762 mm)	4.83	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (0.762 mm)	12.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm)	500	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение ¹ (23°C, 24 hr, in DTE 24 oil)	-5.0	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения ² (23°C, 24 hr, in DTE 24 oil)	-10	%	UL Unspecified
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-45.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	35	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	132	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	138	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	143	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	149	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	149	°C	
Температура адаптера	149	°C	

Температура расплава	149 - 160	°C
Температура матрицы	149	°C

Инструкции по экструзии

Note: Material may have to be hopper dried

NOTE

1. Thickness: 50 mil
2. Thickness: 50 mil

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat