

Fluoroplex G 15 - GMA

15% графитовый порошок

Polytetrafluoroethylene

UNIFLON

Описание материалов:

Fluoroplex G 15-GMA is a polytetrafluoroethylene (PTFE) product, which contains 15% graphite powder as filler. It can be processed by sintering or injection molding and is available in North America or Latin America.

Главная Информация

Наполнитель/армирование	Графитовый порошок, 15% Упаковка по весу
Характеристики	Хорошая мобильность
Метод обработки	Спекание Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.15 - 2.19	g/cm ³	Internal method
Видимая плотность	0.59 - 0.69	g/cm ³	Internal method
Распределение размеров частиц-D50	520.0 - 670.0	µm	Internal method
Сжатие-Спекание	1.0 - 2.0	%	Internal method
Температура спекания-Максимум	365	°C	
Время потока-50 грамм	2.2 - 3.2	sec	Internal method

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	60 - 65		Internal method

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	15.0	MPa	Internal method
Удлинение при растяжении (Break)	60	%	Internal method

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Code: 010029702

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	21.0 - 25.0	°C
Давление впрыска	53.9 - 63.7	MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

