

SABIC® Vestolen A 5061R 10000

High Density Polyethylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® Vestolen A 5061R 10000 (black) is a grade, which has a high density and a bimodal distribution of the molecular mass. An universal grade for pipe extrusion which, due to a keen combination of properties, is typically used for drinking water and waste water piping. This material meets (inter)national standards for use in drinking water and wastewater piping. MRS class ISO 12162 MPa = 8.0 (PE 80).

This product is not intended for and must not be used in any pharmaceutical/medical applications.

Главная Информация	
Добавка	УГЛЕРОДНЫЙ черный (2%)
Характеристики	Бимодальное молекулярное распределение веса Высокая плотность
Используется	Трубопроводы
Рейтинг агентства	ISO 12162 PE 80
Внешний вид	Черный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Экструзионная труба

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.958	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	0.10	g/10 min	
190°C/5.0 kg	0.36	g/10 min	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, Compression Molded)	59		ISO 868

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (2.00 mm, Compression Molded)	1000	MPa	ISO 527-2/1BA/50
Tensile Stress (Yield, 2.00 mm, Compression Molded)	23.0	MPa	ISO 527-2/1BA/50
Растяжимое напряжение (Yield, 2.00 mm, Compression Molded)	9.0	%	ISO 527-2/1BA/50

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C, Compression Molded	8.6	kJ/m ²	
23°C, Compression Molded	23	kJ/m ²	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	70.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	42.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	70.0	°C	ISO 306/B
Температура плавления (DSC)	123 to 127	°C	DIN 53765
Время индукции окисления-Прессованный (210°C)	> 20	min	ISO 11357-6
MRS Classification	8.00	MPa	ISO 12162
Номер RAL	9004		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat