

Toraypef® 15060 AA00

Polyolefin

Toray Resin Company

Описание материалов:

Toraypef® 15060 AA00 is a Polyolefin product. It can be processed by foam processing and is available in Asia Pacific, Europe, or North America.
Typical application: Foam.

| Главная Информация | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Используется | Пена | |
| | Общее назначение | |
| Формы | Гранулы | |
| Метод обработки | Обработка пены | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес ¹ | 0.0670 | g/cm ³ |
| Усадка ² | | |
| MD : 80°C | -4.2 | % |
| TD : 80°C | -0.80 | % |
| Толщина | 6.00 | mm |
| Твердость Сжатия-25% | 0.0640 | MPa |
| Удлинение | | |
| MD | 220 | % |
| TD | 170 | % |
| Гелевая фракция | 35 | % |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения |
| Прочность на растяжение | | |
| Across Flow : Yield | 0.690 | MPa |
| Flow : Yield | 0.898 | MPa |
| Tear Strength | | |
| Across Flow | 5.00 | kN/m |
| Flow | 3.70 | kN/m |
| NOTE | | |
| 1. | Foamed | |
| 2. | 22 hr | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

