

Cellophane™ 350P00

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Uncoated Permeable Films
Transparent film for battery separators
Literature reference: A220

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Высокая четкость Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Аккумуляторы Пленка Промышленное применение		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость передачи кислорода (влажная) (24°C, 24 µm, 0.0% RH)	2.95	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM F1927
Скорость передачи водяного пара (24 µm, 38°C, 90% RH)	37	g·mm/m ² /atm/24 hr	ASTM E96
Датчик пленки	24.4	µm	Internal Method
Выход (24.4 µm)	28.6	m ² /kg	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

