

Hy-Vin® GH3169

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

Description: Opaque flexible PVC extrusion compound

2002/95/EC (RoHS) compliant

Colour: Natural and colours

Application: For high temperature sheathing cables

Specification: Cables to BS 7655 TM3, Type 5 & U.L. 105°C applications

Form: Granules

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Высокая термостойкость		
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	BS 7655 TM3 Тип 5		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет Непрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.36	g/cm ³	BS 2782
Поглощение воды (Equilibrium)	0.13	%	BS 2782 430A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec, 23°C)	80		BS 2782
BS мягкость-BSS °	37		BS 2782
Холодный изгиб	< -40	°C	BS 2782
Холодная гибкость	-26	°C	BS 2782
Температура головы	160	°C	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	17.0	MPa	IEC 60811-1-1
Удлинение при растяжении ³ (Break)	270	%	IEC 60811-1-1
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Соппротивление громкости (23°C)	7.0E+11	ohms-cm	BS 2782
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	24	%	ISO 4589-2
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	155	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	155	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	160	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	160	°C	
Температура матрицы	165	°C	

NOTE

1. varies with colour
2. 500 mm/min
3. 500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat