

Aurora PVC AP1227 Series

Polyvinyl Chloride

Aurora Plastics, Inc.

Описание материалов:

A midrange gloss, PVC powder, extrusion compound for exterior/interior applications. Also used as a capstock.

Главная Информация			
Характеристики	Средний блеск		
Используется	Капсток		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45 to 1.49	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра ¹ (Shore D, 22°C)	76 to 82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (22°C)	2620	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield, 22°C)	42.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (22°C)	2650	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (22°C)	80.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
0°C	80	J/m	
23°C	170	J/m	
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
22°C, Extruded at 380 to 390° F melt temperature ²	66.7	J/cm	
22°C, Extruded at 380 to 390° F melt temperature ³	267	J/cm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	72.2	°C	ASTM D648
CLTE-Поток (22°C)	6.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	ASTM D635	
NOTE			
1.	Instantaneous		
2.	Procedure A		
3.	Procedure B		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

