

ELASTOSIL® LR 3070/20 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Vibration Dampers, Automotive & Transportation

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Используется	Прокладки Инжекционный метод литья Уплотнения
Метод обработки	Кокструзия Литье под давлением Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.08	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	140	Pa·s	DIN 53019

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	20		DIN 53505
Прочность на растяжение	6.30	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	780	%	DIN 53504
Комплект сжатия	47	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	17.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	50	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

