

Andur 75-DGP-1

Polyurethane (Polyether, TDI)

Anderson Development Company

Описание материалов:

Andur 75-DGP-1 is a Polyurethane (Polyether, TDI) (PUR-Ether/TDI) product. It is available in North America.

| Главная Информация | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Низкий гистерезис | | |
| Формы | Жидкость | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Видимая плотность | 1.11 | g/cm ³ | ASTM D1895 |
| Формовочная усадка-Поток | 1.8 | % | ASTM D955 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 75 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 51.7 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 250 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain) | 40.0 | MPa | ASTM D412 |
| Комплект сжатия | 39 | % | ASTM D395 |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Срок службы горшка (70°C) | 1.0 | min | |
| Терморегулирующая вязкость (70°C) | 1200 | cP | ASTM D2393 |
| Время демолд (100°C) | 960 | min | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

