

Hifax X M1 T11

15% полезных ископаемых

Polypropylene Alloy

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

PP/EPR-Blend, 15% mineral filled, impact modified. High flow with good impact properties at low temperature. The product is designed for bumpers and spoilers.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Минеральный, 15% наполнитель по весу
Добавка	Модификатор удара UV Stabilizer
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокий поток Модификация удара Ударопрочность при низкой температуре
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильный бампер Автомобильные внешние части

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.01	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.85 to 0.95	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1400	MPa	ISO 527-2/50
Tensile Stress (Yield, 23°C)	15.0	MPa	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/eA
-30°C	3.0	kJ/m ²	
23°C	25	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break		ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	125	°C	ISO 306/B50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

