

## Clearflex® H&T; CHH G0

Very Low Density Polyethylene

Versalis S.p.A.

### Описание материалов:

Clearflex CHH G0 is a linear low density polyethylene, with antioxidants, characterised by a very low density (VLDPE).

The resin has an excellent compatibility with polyolefins and fillers.

Main Application

Clearflex CHH G0 is recommended for applications in which soft touch and flexibility are required, for improvement of impact resistance when used as additive in blend with other polyolefins formulated with or without mineral fillers.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая гибкость		
	Низкая плотность		
	Мягкий		
Используется	Смешивание		
	Мягкие сенсорные приложения		
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.887	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.5	g/10 min	ISO 1133
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-MD (Break)	17.0	MPa	ISO 527-3
Растяжимое удлинение-MD (Break)	> 800	%	ISO 527-3
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -70.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	45.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления	102	°C	Internal Method
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	190 to 230	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

