

Ad-Tech Epoxy EL-328-1

Epoxy; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy EL-328-1 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by laminating and is available in North America. Applications of Ad-Tech Epoxy EL-328-1 include tools and coating applications.

Главная Информация			
Характеристики	Не-MDA излечивается		
Используется	Ламинаты Формы/штампы/инструменты Оснастка		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Ламинирование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.06	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.41	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	13100	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	160	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	2.1	%	ASTM D638
Флекторный модуль	8960	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	111	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	245	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	5.1E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 23		

Mix Ratio by Weight: 100

Resin	Mix Ratio by Volume: 3.7		
Срок службы горшка (25°C)	240 to 280	min	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	5000	cP	ASTM D2393
Время демолд			
25°C	1400	min	
66°C	60	min	
93°C	360	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

