

## GLS ABS SN08

Acrylonitrile Butadiene Styrene

GLS Polymers Pvt. Ltd.

### Описание материалов:

ABS FR V2

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Внешний вид	Доступные цвета		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10 to 1.12	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	> 20	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.40 to 0.60	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	> 48.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>2</sup>	> 1900	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>3</sup>	> 60.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.20 mm)	> 120	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	> 86.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	> 96.0	°C	ASTM D1525 <sup>4</sup>
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (3.00 mm)	V-2	UL 94	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Температура обработки (расплава)	206 to 236	°C	
Температура формы	65.0 to 86.0	°C	
Давление впрыска	70.0 to 101	MPa	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	2.0 mm/min		
3.	2.0 mm/min		
4.	Rate B (120°C/h)		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

