

Jackdaw PP EN13NT6630

Polypropylene Copolymer

Jackdaw Polymers

Описание материалов:

Jackdaw PP EN13NT6630 is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) product. It is available in Europe. Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			
Break	30.0	MPa	ISO 527-2
--	30.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	15	%	ASTM D638, ISO 527-2
Флекторный модуль	1200	MPa	ASTM D790, ISO 178
Flexural Strength	35.0	MPa	ASTM D790, ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	175	°C	ISO 1218, ASTM D2117
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

