

SureSpec LLSC6-007

Linear Low Density Polyethylene

Genesis Polymers

Описание материалов:

LLSC6-007 is a Super Hexene Copolymer certified prime resin developed for blown film with outstanding Impact Strength and Toughness. LLSC6-007 features good processability and exhibits exceptional Elmendorf Tear strength and Puncture resistance. LLSC6-007 complies with FDA regulation 21CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles intended for direct food contact. LLSC6-007 also complies with most international regulations concerning the use of Polyethylene in contact with food articles.

AVAILABLE ADDITIVES

B = Barefoot

A = 0 slip/ High Antiblock

F = Full Additives

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Хорошая прочность на разрыв Хорошая прочность Гексен-комномер Высокая ударопрочность Низкая плотность Стойкий к проколу		
Используется	Выдувная пленка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.90	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield,25 µm	8.96	MPa	
TD : Yield,25 µm	8.96	MPa	
MD : Break, 25 µm	40.7	MPa	
TD : Break, 25 µm	33.1	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882

MD : Break, 25 μ m	690	%	
TD : Break, 25 μ m	960	%	
Ударное падение Dart (25 μ m)	550	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 μ m	420	g	
TD : 25 μ m	680	g	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

