

Sumikon® PM-3025

Стекловолокно; Минеральное

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMIKON® PM-3025 Type Black is a mineral and glass fiber filled phenolic molding compound with excellent mechanical and thermal properties.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал Минеральный наполнитель
Внешний вид	Черный
Формы	Порошок Частицы
Метод обработки	Литье из смолы Прессформа сжатия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.84	g/cm ³	JIS K6911
Формовочная усадка-Поток	0.25	%	JIS K6911

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	75.0	MPa	JIS K6911
Флекторный модуль	12800	MPa	JIS K6911
Flexural Strength	130	MPa	JIS K6911
Прочность на сжатие	230	MPa	JIS K6911

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	3.8	kJ/m ²	JIS K6911

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	210	°C	JIS K6911

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

