

## Buna® EP G 2470 LM

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

LANXESS Corporation

### Описание материалов:

Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM), with ethylidene norbornene (ENB) as diene, partially crystalline; very low viscosity, designed for improved processing.

Главная Информация			
Характеристики	Полу-кристаллический Низкая вязкость Обрабатываемость, хорошая		
Формы	Сумка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.858	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	18 - 26	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	66.0 - 72.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	3.6 - 4.8	wt%	ASTM D6047

### Дополнительная информация

Total Ash, ISO 247/ASTM D5667: <0.2% Stabilizer: Non-staining Volatile Matter, ISO 248/ASTM D5668: <0.5 wt%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

