

Manner Flexible PVC X3582 TRN770

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: FDA (food grade) tubing and profile extrusion compound. This compound is recognized by NSF as complying with NSF/ANSI Standard 51. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Используется | Профили Трубка | | |
| Рейтинг агентства | FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг Утверждено NSF 51 | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.22 to 1.26 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shore A | 84 to 90 | | |
| Shore A, 15 sec | 77 to 83 | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения-100% Secant ¹ | 10.9 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение ² | 20.9 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ³ (Break) | 390 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -27.0 | °C | ASTM D746 |
| NOTE | | | |
| 1. | Unaged Dumbbells: .03 inch | | |
| 2. | Unaged Dumbbells: .03 inch | | |
| 3. | Unaged Dumbbells: .03 inch | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

