

Axiall PVC 8723

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Flexible, fungus resistant injection molding compound with good UV resistance for outdoor applications.

Главная Информация			
Характеристики	Устойчивый к грибку Хорошая гибкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Наружное применение		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39 to 1.43	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	72		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	8.96	MPa	
100% Strain	6.10	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	250	%	ASTM D638
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	138	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

