

Viton® A-HV

Fluoroelastomer

DuPont Performance Elastomers

Описание материалов:

Viton®A- HV is a fluororubber (Fluorelastomer) product. It can be processed by compression molding and is available in North America or Europe. Viton®The application areas of A- HV include packaging, engineering/industrial accessories, sealing applications and food contact applications.

Features include:

chemical resistance

high viscosity

Corrosion resistance

accessible food

Wear-resistant

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкая воздухопроницаемость</p> <p>Антибактериальные</p> <p>Основа для защиты от растворителей</p> <p>Антиоксидант</p> <p>Хорошая коррозионная стойкость</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Сопротивление бензину</p> <p>Стойкость к кислоте</p> <p>Маслостойкость</p> <p>Соответствие пищевого контакта</p> <p>Вязкость, высокая</p>		
Используется	<p>Упаковка</p> <p>Шайба</p> <p>Уплотнение</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.82	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	1.82	g/cm ³	ASTM D1895
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	77		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	12.1	MPa	ASTM D412

Удлинение при растяжении (Break)	200	%	ASTM D412
Комплект сжатия (200°C, 70 hr)	10	%	ASTM D395

Дополнительная информация

Nominal Viscosity, ML 1 + 10, 121°C: 160 Polymer Fluorine Content: 66%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat