

Adell PP EQ-16

30% слюды

Polypropylene Homopolymer

Adell Plastics, Inc.

Описание материалов:

Adell PP EQ-16 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material filled with 30% mica. It is available in North America. Primary attribute of Adell PP EQ-16: Homopolymer.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Слюда, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Гомополимер		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12 to 1.14	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 to 0.90	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.50 to 0.90	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			ASTM D785
M-Scale	68		
R-Scale	98		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	33.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.0 to 5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	4000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	51.7	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	29	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	240	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	0.452	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	133	°C	
1.8 MPa, Unannealed	93.3	°C	
Температура плавления	171 to 193	°C	ASTM D789

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

