

Manner Flexible PVC 6911

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: Designed for 10-mil wall SAE UTP (Ultra Thin Wall) automotive wire insulation compounds without the use of lead heat stabilizers.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Автомобильные Приложения Применение проводов и кабелей		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29 to 1.33	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	47 to 53		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	21.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Stock Temperature - Recommended Extrusion	191	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat