

## Ecomass® 720ZD88

Вольфрам

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Ecomass Technologies

### Описание материалов:

Ecomass® 720ZD88 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) material filled with tungsten. It is available in North America for injection molding. Important attributes of Ecomass® 720ZD88 are:

Good Toughness

Rigid

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Вольфрам		
Характеристики	Хорошая прочность		
	Высокая удельная Гравитация		
	Platable		
	Полужесткие		
Используется	Радиационное экранирование		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	6.00	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.20	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.1	%	ASTM D638
Флекторный модуль	8620	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	53	J/m	ASTM D256
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	71.1 to 82.2	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	204 to 249	°C	
Температура формы	26.7 to 48.9	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

